

# MASTERKURE<sup>®</sup> 82 Curing

Produit de cure en phase aqueuse.

## Description

Le MASTERKURE 82 Curing est un produit de cure non solvanté, ininflammable et non toxique, pour bétons et mortiers.

Le MASTERKURE 82 Curing peut être appliqué sur béton fraîchement coulé juste après le lissage et la finition.

## Domaines d'application

Le MASTERKURE 82 Curing est utilisé pour protéger bétons et mortiers d'une dessiccation par évaporation :

- BAN (béton autonivelant)
- Chape fluide à base de ciment
- Autres types de béton ou mortier sensibles à une évaporation rapide, coulés horizontalement et verticalement :
  - routes, poutres, dalles, éléments préfabriqués

## Propriétés

La formulation spécifique du MASTERKURE 82 Curing permet une application par pulvérisation sur des bétons/mortiers frais : cas de la cure des bétons/mortiers autonivelants.

Le MASTERKURE 82 Curing peut être également utilisé après les finitions traditionnelles : talochage, hélicoptère etc...

Le MASTERKURE 82 Curing présente les avantages suivants:

- Forme un film blanc à l'application qui disparaît progressivement permettant le contrôle de l'uniformité d'application
- Protège efficacement les surfaces du béton ou mortier en évitant l'évaporation de l'eau nécessaire à l'hydratation
- Réduit le retrait, donc l'apparition de fissure
- Protège la surface du béton/mortier frais contre le soleil et les courants d'air
- Optimise la qualité de l'hydratation jusqu'en surface :
  - augmente les résistances du béton en surface
- Sans solvant, non toxique
- Facile à appliquer
- Odeur peu marquée à la pulvérisation



- Large domaine d'emploi
- Réduit le retrait et les fissures
- En phase aqueuse, sans solvant

## Couleur

Blanc.

## Consommation

3 à 7 m<sup>2</sup>/litre.

## Conditionnement

- Le MASTERKURE 82 Curing est conditionné en bidon de 10 l.



## MASTERKURE<sup>®</sup> 82 Curing

### Caractéristiques

- Aspect liquide
- Masse volumique à 20°C (MA002) 0,98 g/cm<sup>3</sup> ± 0,02
- Solubilité dans l'eau
- pH (MA003) 9 ± 1
- Taux de cendres < 0,1%
- Extrait sec 18% ± 1,8

### Mode d'emploi

Appliquer le MASTERKURE<sup>®</sup> 82 Curing par pulvérisation régulière à la surface du béton. La température pendant l'application doit être > + 5° C.

Pouvoir couvrant : 3 à 7 m<sup>2</sup>/l., soit 150 à 300 g/m<sup>2</sup>, en fonction du type de pulvérisateur et de l'état de surface du béton ou mortier.

### Nettoyage

Nettoyer les outils de pulvérisation à l'eau immédiatement après leur utilisation. Prendre soin des buses et parties mobiles des pulvérisateurs.

### Stockage

Le MASTERKURE<sup>®</sup> 82 Curing doit être stocké à l'abri du gel et à une température inférieure à 35°C.

En cas de stockage prolongé, mélanger le produit avant application.